N-03 NOVODEC ENLUCIDO ACABADOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Enlucido de interior, especial para el alisado de soportes, obteniendo acabados lisos y perfectos de alta calidad.



ESPESOR MÁXIMO POR CAPA
1 mm

SOPORTES

- YESO
- CEMENTO
- ESCAYOLA
- PINTURA PLÁSTICA CONVENCIONAL
- PREFABRICADOS

PROPIEDADES Y USOS

- FRAGUADO NORMAL
- FÁCIL DE APLICAR, ALISAR Y LIJAR
- NO SE ARRANCA AL PASAR DE HIERRO
- APLICABLE EN CAPA FINA
- ACABADOS EXTRAFINOS DE EXCEPCIONAL ADHERENCIA AL SOPORTE
- RELLENA LOS PEQUEÑOS DEFECTOS DE LA MADERA
- ALISADO DE PAREDES CON PEQUEÑOS DEFECTOS
- INDICADO PARA EL ALISADO DE ALTA CALIDAD Y GRANDES TENDIDOS

MODO DE EMPLEO

01. Amasar con agua a razón de un 40-45%. Por cada saco de 15 Kg. se deben emplear para su amasado 6 a 6.75 litros de agua.
02. El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y a continuación aplicar.
03. La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.
04. Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.
05. Si se desea dejar un acabado brillante y extremadamente fino, se debe pasar de hierro toda la superficie.
06. Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

APLICACIÓN EN OBRA

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

N-03 NOVODEC ENLUCIDO ACABADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vida útil (S/ITE CI/51–L)	7 – 8 H
Comportamiento al fuego	A1 – No combustible
Granulometría	300 µm – Media
pH (S/ITE CI/18–L)	6 – 7
Dureza shore C (S/ITE CI/22–L)	81
Conservación	12 meses
Limpieza herramientas	Con agua

TIEMPO DE SECADO EN PROFUNDIDAD (S/ITE CI/52–L)

SOPORTE	ESPESOR MEDIO	TIEMPO
Hormigón	Capa de 1 mm	7 H Aprox.
Pintura	Capa de 1 mm	8 H Aprox.
Escayola	Capa de 1 mm	6–7 H

DENSIDAD (S/ITE CI/53–L)

POLVO (g/ml)	PASTA (g/ml)
0.92	1.74

RENDIMIENTO (S/ITE CI/62–L)

Kilogramos de polvo aplicados por m² en 1 mm de espesor	1.20 – 1.25
Kilogramos de pasta aplicados por m² en 1 mm de espesor	1.65 – 1.80

ADHERENCIA (S/ANEXO 2 NF P 74202–1 DTU 59.2)

SOBRE PINTURA PLÁSTICA	SOBRE CEMENTO
Superior a 0.6 MPa	Superior a 0.6 MPa

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea **NOVODEC** está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5º C y 35º C.

PRIMEROS AUXILIOS–MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

N-03 NOVODEC ENLUCIDO ACABADOS

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, agua de amasado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE.**
- Emplear el producto dentro de su tiempo de vida útil. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- Los tiempos establecidos tanto para la vida útil del producto como para su fraguado, están calculados en condiciones normales de laboratorio, por tanto son orientativos, pudiendo variar dependiendo de las condiciones ambientales.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- No aplicar sobre fondos no absorbentes.
- Admite acabados con pintura tradicional al agua. Ante la duda aconsejamos la realización de un test sobre el enlucido, previo al pintado.
- El estado permanente de calor no conviene en los enlucidos de la gama **NOVODEC,** ya que sus componentes minerales no contienen arcillas ni ignífugos. Por lo tanto queda totalmente desaconsejado aplicar sobre fondos recalentados.
- No conviene mojar los soportes. Los productos de la gama **NOVODEC** tienen la propiedad de retener el agua de amasado, permitiendo una buena trabajabilidad sin arrancarse.
- Los componentes de **NOVODEC** son por lo general higroscópicos y absorben la humedad que contiene el aire.
- Es imprescindible aplicar siempre en condiciones favorables de humedad relativa ambiental.
- No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse con la aplicación del enlucido.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.